

Wallpaper Coating Easy

Resina poliuretanica mono/bicomponente all'acqua

DESCRIZIONE

- Resina poliuretanica mono/bicomponente all'acqua.
- Elevate proprietà di impermeabilizzazione della maggior parte delle carte d'parati.
- Ottime proprietà meccaniche.
- Ottima resistenza all'acqua.
- Buona resistenza ai solventi
- Buona permeabilità al vapore
- Aderisce anche alla maggior parte delle carte viniliche, **ma occorre fare dei test preventivi.**

IMPIEGHI

Prodotto formulato per applicazioni verticali su parati in carta, TNT e fibra di vetro. Il film prodotto garantisce l'ottima pulibilità dei rivestimenti e ne permette l'applicazione all'interno delle docce per il rivestimento delle sole pareti.

Wallpaper Coating Easy aderisce sulla maggior parte delle tappezzerie viniliche e plastificate, ma sui rivestimenti plastici è sempre necessario fare un test preventivo di adesione. Su richiesta è possibile avere un test gratuito inviando un campione 20 cm per 20 cm, incollato su un supporto rigido non assorbente.

Il nostro staff tecnico provvederà a trasmettere i risultati entro 15 giorni dal ricevimento del campione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite e asciutte, con umidità relativa inferiore al 3%.

I parati da rivestire devono essere ben adesi al supporto.

Attenzione, in caso di applicazione di carta da parati all'interno delle docce è sempre obbligatorio l'utilizzo della carta fodera, prima della quale è indispensabile applicare un fissativo acrilico a base acquosa.

In tutte le altre zone umide è fortemente consigliato, in quanto ha grandi doti di dissipazione, in caso di microrisaltate di umidità. Ovviamente le giunzioni della carta di rivestimento, dovranno essere sfalsate rispetto a quelle della carta fodera. Prima della posa del prodotto attendere almeno 48 ore dopo la posa della carta da parati.

N.B. La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguata durata dei materiali applicati. La carta fodera in TNT non è idonea come sottoparato nelle zone umide.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Uso monocomponente:

agitare il componente A e utilizzare tale e quale.

Uso bicomponente:

mescolare separatamente A, aggiungere 8% in peso / 10% in volume di B e mescolare. Eseguita la miscelazione, attendere 5 minuti, mescolare nuovamente e applicare tale e quale.

E' possibile diluire massimo 5-10% il prodotto per ottenere il rallentamento dell'essiccazione, ma ciò diminuirà le proprietà tixotropiche del prodotto aumentando il rischio di colatura nell'applicazione verticale.

APPLICAZIONE

Ciclo consigliato

1° mano Monocomponente + 2° mano Bicomponente:

- Applicare con rullino in microfibra in dotazione la prima mano incrociata di componente A tal quale, utilizzato come monocomponente.
- A distanza di 4/6 ore, senza carteggiatura (se non puntuale, con carta abrasiva grana 320, per rimuovere piccole impurità depositate sul film), applicare la seconda mano di prodotto bicomponente, catalizzato al 8% in peso/10% in volume, anche per la mano finale utilizzare rullino microfibra in dotazione, incrociando le rullate.

Attenzione! Prima dell'applicazione a rullo, della prima mano monocomponente di Wallpaper Coating Easy pennellare con il trasparente il perimetro di ogni singola parete e, se presente, la linea di giunzione tra telo e telo. Procedere quindi immediatamente con stesura del trasparente a rullo su tutta la superficie.

Proseguire ripetendo medesima operazione su parete successiva. Seconda mano profilare soltanto.

CONSUMO

1° Mano Monocomponente (I) = 75-85 g/m²

2° Mano Bicomponente (II) = 55-65 g/m²

AVVERTENZE

- Tra la prima e la seconda mano, sostituire il nastro adesivo sul perimetro della superficie.
- Successivamente alla stesura del prodotto, nelle zone interne delle docce, nel punto di congiunzione tra la parete rivestita con la carta e soprattutto con il piatto doccia, è necessario realizzare un cordone di silicone accavallato sulle due superfici di almeno 6/7 mm in modo da impedire eventuali infiltrazioni dell'acqua.
- Eventuali buchi per tasselli, vanno impermeabilizzati con silicone con la seguente procedura: forare, inserire il silicone nel foro e solo dopo, tassello e vite.
- All'interno di docce, prima di applicare la carta da parati posizionare la carta fodera.
- Anche la zona di uscita del soffione e quella intorno al miscelatore devono essere impermeabilizzate con silicone.
- Un utilizzo del prodotto in quantità maggiori rispetto a quelle indicate, può influire sul gloss della finitura finale.
- In ambienti con alto tasso di umidità, come spa e bagni turchi, è necessario applicare un'ulteriore strato di **TS 2018 Opaco**

Attendere 7 giorni prima di mettere le superfici a contatto con l'acqua. Il montaggio degli accessori sarà possibile già dopo 24/ore.

Dopo il primo utilizzo, prima di richiudere la confezione, pulire con un panno umido sia il bordo della latta che del coperchio per facilitare poi la riapertura della confezione.

Rezina srl

sede operativa, fatturazione e magazzini: Via Massari 240/33 10148 Torino tel. +39.011.2058969
P.Iva 08828370018 info@rezina.it www.rezina.it

CARATTERISTICHE

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Rezina non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. Si consiglia di verificare che la scheda tecnica sia quella più aggiornata.

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE:	opale
DENSITA':	A = 1,032 g/cm ³ B = 1,060 g/cm ³ Miscela = 1,034 (± 0,05) g/cm ³ a 20° C e 60% U.R.
GRADO DI OPACITA':	8 gloss a 60° (misurato su tappezzeria). Variabile in base alla brillantezza della tappezzeria.
SECCO AL TATTO:	1 h. (20°C - 60% U.R.)
CONSUMO:	1° mano 75-85 g/m ² 2° mano 55-65 g/m ²
CONTENUTO COV PROD. PURO:	120 g/L
SOTTOCATEGORIA DI APPARTENENZA PER D.LGS. 161/2006 E RELATIVI LIMITI DI CONTENUTO MAX COV:	Cat. A/j (BA) 140 g/L (gen 2007) 140 g/L (gen 2010)
RAPPORTO DI MISCELA IN (VOLUME):	1° mano monocomponente pronta all'uso. Uso bicomponente (in volume) A = 100; B = 10
RAPPORTO DI MISCELA IN (PESO):	1° mano monocomponente pronta all'uso. Uso bicomponente (in peso) A = 100; B = 8
POT - LIFE:	120 minuti
SECCO AL TATTO:	1 ora (20°C - 60% U.R.)
RICOPERTURA(	Monocomponente 4/6 ore Bicomponente 8 ore
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO:	Temperature comprese tra i 10°C ed i 30°C - U.R. < 70%
PUNTO DI INFIAMMABILITA':	non applicabile
SOLVENTE PER LA PULIZIA ATTREZZI:	acqua
MAGAZZINAGGIO MAGAZZINAGGIO:	9 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C