

Epo Floor-Wood

Resina epossidica bicomponente all'acqua per pavimenti in legno esente da solventi

DESCRIZIONE

Resina bicomponente colorata di fondo per parquet e legno, di natura epossidica all'acqua, per impreziosire legni nuovi o già esistenti. Prodotto base nel ciclo **Floor Wood**. Prodotto completamente esente da solvente. Ottima resistenza meccanica, elasticità. Elevato ancoraggio su superfici lignee

IMPIEGHI

Adatto su tutte le essenze, su pavimenti in legno, nuovi o esistenti. Ideale anche per porte, mobili e armadi. Prodotto studiato per la sovra-applicazione con **Eco Floor Wood**.

Non idoneo per l'utilizzo esterno.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Su legni già trattati:

Se necessario utilizzare carta grana 36, 60 o 80 con apposita macchina levigatrice (monospazzola) adatta a rimuovere residui di colla, olii, grassi e ogni trattamento precedentemente realizzato, in modo da ottenere una superficie di legno grezzo. Realizzare eventuali stuccature con stucco legno flessibile.

Levigare successivamente con disco retinato grana 100 o 120. Eventualmente procedere con la spazzolatura del legno per avere le venature maggiormente visibili. Carteggiare velocemente con disco retinato grana 220. Aspirare, rimuovendo tutta la polvere di carteggiatura.

Procedere con applicazione di una mano di **Epo Floor Wood**. Normalmente è più che sufficiente, grazie all'elevatissimo residuo secco del prodotto. Applicare la seconda mano solo nel caso in cui si desideri una finitura molto coprente, nei colori chiari o se il legno da trattare è particolarmente ammalorato.

Dopo 16 h, procedere con carteggiatura con disco retinato grana 220. Aspirare le polveri e procedere con la prima mano di **Eco Floor Wood**.

Su legni nuovi:

Se necessario utilizzare carta grana 36, 60 o 80 con apposita macchina levigatrice (monospazzola) adatta a livellare le varie doghe di parquet. Realizzare eventuali stuccature con stucco legno flessibile. Levigare con disco retinato grana 100 o 120. Eventualmente procedere con la spazzolatura del legno per avere le

venature maggiormente visibili. Carteggiare velocemente con disco retinato grana 220. Aspirare, rimuovendo tutta la polvere di carteggiatura.

La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguato risultato estetico e la durata dei materiali applicati.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare con cura il componente **A**, facendo attenzione ad amalgamare eventuali depositi sul fondo. Nella confezione standard, versare nel contenitore il componente **B** e miscelare con cura. Lasciare riposare per 15 min. a 20° (a 30° ne bastano 10; a 10° ne occorrono 30).

Prima di applicare, amalgamare ancora bene per almeno 2/3 minuti, facendo attenzione a mescolare tutto il prodotto, passando una stecca sul bordo.

Per porzioni minori versare in un recipiente 100 parti di componente B, aggiungere 28 parti di componente A precedentemente miscelato. Una volta amalgamati i due componenti come da istruzioni, aggiungere 20% di acqua.

APPLICAZIONE

Procedere con applicazione di una mano di **Epo Floor Wood** con rullo microfibra. Normalmente è più che sufficiente, grazie all'elevatissimo residuo secco del prodotto. Applicare la seconda mano solo nel caso in cui si desideri una finitura molto coprente, nei colori chiari o se il legno da trattare è particolarmente ammalorato. Dopo 12-16 h, procedere con carteggiatura con disco retinato grana 220. Aspirare le polveri e procedere con la prima mano di **Eco Floor Wood**.

CONSUMI

80/110 gr. al mq per mano.

CARATTERISTICHE

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Rezina® non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare per aggiornare contenuti ed utilizzi i dati senza preavviso. Si consiglia di verificare che la scheda tecnica in proprio possesso sia quella più aggiornata.

Rezina srl

sede operativa, fatturazione e magazzini: Strada Carpice 37 10088 Moncalieri (TO) tel. +39.011.2058969
P.Iva 08828370018 info@rezina.it www.rezina.it

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE:	Pigmentabile secondo qualsiasi cartella colori
PESO SPECIFICO:	1,600 (±0,05)gr./lm. a 25° C.
RESIDUO SECCO:	73% in PESO - 56% in VOLUME
POT-LIFE	60- 90 minuti
CONSUMO:	0,90/0,115 kg./mq. per ogni mano
RAPPORTO TRA I COMPONENTI (IN PESO)	A = 100 B = 28
RAPPORTO TRA I COMPONENTI IN VOLUME	A = 100 B = 40
PUNTO DI INFIAMMABILITA':	non applicabile
RICOPERTURA:	min. 12 h max. 36 h (25°C - 50% U.R.)
SECCO AL TATTO:	4 - 6 h. (25°C - 50% U.R.)
PEDONABILITA':	12 h (25°C - 50% U.R.)
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO:	temperature comprese tra i 10°C ed i 30°C - U.R. < 70%
PULIZIA ATTREZZI:	acqua
MAGAZZINAGGIO:	12 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

Rezina srl

sede operativa, fatturazione e magazzini: Strada Carpice 37 10088 Moncalieri (TO) tel. +39.011.2058969
P.Iva 08828370018 info@rezina.it www.rezina.it